



PRODUCTO	Strech film premium manual
OP	215-004-21
FECHA	24/04/2022
CODIGO	SFT000M4K

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
CERTIFICADO DE ANALISIS
CARACTERISTICAS TECNICAS STRECH FILM ESTIRABLE MANUAL ESTANDAR

ESPESOR	ANCHO(mm)	LONGITUD APROX BOBINA (m)	DIAMETRO EXTERIOR DE BOBINA (mm)	PESO APROX POR BOBINA (KG)	BOBINAS POR PALETA (UNID)	PESO APROX POR PALETA (kg)
20	500	450	0.4	4	-	-

CORE: espesor de pared: 6mm

diametro:3plg

peso aprox: 600 gr.

PROPIEDADES	METODO	UNIDAD	ESPECIFICACION	RESULTADO
ESPESOR	COV-466-94(ME-VFL-ASC-03)	um	20 +/- 2	19.98
DENSIDAD	COV-461(ASTM D 1505)	gr/cm3	0.947	0.92
PESO	COV-2480-94	klg	4 +/- 0,5	3.95
PESO BASICO	COV-2480-94(ME-VFL-ASC-04)	gr/m2	19 +/- 1,5	18.7
ANCHO	COV-930-97(ME-VFL-ASC-02)	mm	500 +/- 3	500
RESISTENCIA A LA ELONGACION	COV-2557-96(ME-VFL-ASC-07)	kg/cm2	L:700 +/- 70	639
			T:550 +/- 70	500
ELONGACION	COV-2557-96	%	L:690 +/- 130	627
			T:920 +/- 120	919
RESISTENCIA AL RASGADO	VFL	gr/cm3	L:197 (Tipico)	197

CARACTERISTICAS DEL PROCESO	
SISTEMA DE TRANSFORMACION	COEXTRUSION CAST TRICAPA
MODALIDAD	CAST STRETCH WRAP FILM
TIPO DE MATERIAL DOWLEX	(LLPDE)POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD

PRESTACIONES	EXCELENTE COMPORTAMIENTO EN APLICACIÓN MANUAL QUE NO REQUIERE DE PREESTIRADO TAN FUERTE, MEJORANDO LA SUJECION DE PRODUCTOS INDIVIDUALES. ALTA RESISTENCIA A LA PERFORACION Y AL RASGADO. ALTA ELONGACION EN EL PROCESO DE ENFARDADO. ELIMINACION DE ESTATICA POR GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA. EXCELENTE UNIFORMIDAD DE ESPESOR Y BOBINADO. BUENA ADHERENCIA, GRAN PODER DE SUJECION Y ESTABILIDAD DE CARGA. ADHESIVIDAD EN LA CARA INTERIOR. MINIMO NIVEL DE GELES.
CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS	OLOR: NO TIENE OLORES EXTRAÑOS
	COLOR: SIN COLOR, TRANSPARENTE

CONDICIONES DE PALETIZADO
NO REQUIERE NINGUNA CONDICION ESPECIAL DE ALMACENADO AUNQUE CABE DESTACAR VARIOS PUNTOS A TENER EN CUENTA:
* EMBALAJE VERTICAL, ASEGURADO CON PELICULA PROTECTORA SUPER STRETCH.
* PALETAS DE MADERA DE 1m x 1m, CON 80% DE SU AREA EN BUEN ESTADO, LIBRES DE HONGO, POLILLAS Y HUMEDAD
* NO ESTACIONAR EL MATERIAL CERCA DE CINTAS TRANSPORTADORAS, EN LUGARES DE PASO DE CARRETILLA O CORRIENTES DE AIRE PARA MAYOR PROTECCION DEL PRODUCTO Y EVITAR QUE SE PUEDA CARGAR DE ENERGIA ESTATICA.
* ALMACENAR EN ZONAS SECAS EVITANDO AMBIENTES HUMEDOS PARA PREVENIR LA DEFORMACION DEL CORE DE CARTON

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
* ESTOS PRODUCTOS NO SON PELIGROSOS, NI TOXICOS, EL COMPORTAMIENTO ES ESTABLE EN CONDICIONES NORMALES DE MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
* EL PRODUCTO ES 100% RECICLABLE

OBSERVACIONES
* EN CADA UNO DE LOS ENVIOS SE ADJUNTA UN COMPROBANTE DE ENTREGA DONDE SE INDICAN LAS CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES DE LA MERCANCIA.
* VIDA UTIL, 12 MESES BAJO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADA.

APROBADO POR:	ING. BEATRIZ A. CHAVEZ	
---------------	------------------------	--

ULTIMA FECHA DE REVISION	ABRIL 2022
--------------------------	------------